

DE BEITS VOOR HOOGBESCHERMDE HOUTEN ONDERGRONDEN

Verfraai en bescherm duurzaam het houtwerk van uw huis tegen de weersomstandigheden met de Beits High Protect.

IDEALE BESCHERMING

- Hoge weerstand tegen UV-stralen en extreme weersomstandigheden (zon, regen, sneeuw, vorst, wind...).
- Waterafstotend: verbeterde waterdichtheid.

DUURZAME SCHOONHEID

- Lets fluweelachtiger zijdeglans aspect, dichterbij de natuurlijke uitstraling van hout.

EENVOUDIGE TOEPASSING

- Compatibel met alle oude beitsen, inclusief glycero.
- Anti-druip textuur voor eenvoudige applicatie zonder druipen op verticale oppervlakken.
- Droogt snel.

KLEURENKAART

8 tinten - SATIJSN



KLEURLOOS



LICHTE
EIK



MIDDEN
EIK



DONKERE
EIK



WITTE
CEDER



PEPER



WENGÉ



HOUTSKOOL
ZWART



0,75L . 2,5L



GEBRUIKSAANWIJZING

VOOR WELKE ONDERGRONDEN ?

- Alle verticale houtoppervlakken, zowel buiten als binnen: deuren, ramen, gevelbekleding, luiken, poorten, balken, pergola's, carports, balustrades...
- Voor alle soorten Europees en exotisch hout, nieuw of oud: eik, naaldhout, lariks, douglas, red cedar...



DROOGTIJD

4 u TUSSEN 2 LAGEN

Afhankelijk van de weersomstandigheden, dikte, ondergrond...



RENDEMENT (VOOR 1 L)

+/- 6m² IN 2 LAGEN



GEREEDSCHAPPEN

KWAST, ROLLER
of SPUITPISTOOL



REINIGING GEREEDSCHAP

W A T E R

VOORBEREIDING

Het hout moet kaal, schoon, droog en ontvet zijn. Rond altijd de hoeken en scherpe randen af om een gelijkmatige dekking te verzekeren.

- **RUW HOUT:** schuur lichtjes in de richting van de houtvezels met schuurpapier korrel 150 om een glad oppervlak te krijgen en verwijder eventuele loszittende delen van oude afwerkingen. Bescherm het hout vooraf tegen insecten en schimmels met de Behandeling Universeel of Voor Tuinhout van V33.
- **MOEILIK RUW HOUT (exotisch, eik, lariks, geolied of vet...):** verdun de 1ste laag met 10% water en breng een 2de laag aan zonder te verdunnen (vermijd te dikke applicatie). Ontvet vet hout vooraf met aceton.
- **REEDS GEBEITST HOUT:** borstel om loszittende delen te verwijderen en schuur vervolgens met schuurpapier korrel 150 om een glad en stofvrij oppervlak te verkrijgen.

GEBRUIK

- Ideale toepassingsomstandigheden: tussen 12 en 25°C bij droog weer.
- Roer de Beits Deuren & Ramen High Protect goed op voor gebruik met een lange en brede roerstaaf met nadruk op de bodem van de pot om de mengsel homogeen te maken.
- Breng een laag aan in de richting van de houtnerf en zorg ervoor dat u de groeven en randen van het hout bedekt. Laat 3u drogen. Breng op dezelfde manier een 2de laag aan en laat 12u drogen.
- Verwijder na gebruik zoveel mogelijk product van het gereedschap. Gooi restanten zoals vuil water en oplosmiddelen niet weg in de gootsteen, toiletten, riolen, vuilnisbakken, enz. om vervuiling van het milieu te voorkomen.

GOED OM TE WETEN

- Voor spuittoepassing, verdun met max 10% water en breng in 3 dünnere lagen aan.
- De kleurloze variant wordt alleen gebruikt voor onderhoud op reeds gebeitst en getint hout of om andere kleuren uit het kleurenpalet te verdunnen.
- Niet gebruiken op thermowood of zuur hout.
- De kleur, porositeit, houtsoort en leeftijd van het hout kunnen de uiteindelijke tint van het behandelde oppervlak beïnvloeden. Test altijd op een minder zichtbaar deel om het eindresultaat te beoordelen.
- Schuur met schuurpapier korrel 240 tussen de 2 lagen als het oppervlak ruw aanvoelt na de 1ste laag.
- Verspil zo weinig mogelijk beits door in te schatten hoeveel beits u nodig heeft.
- Sluit niet-gebruikte beits goed af voor hergebruik.
- Het hergebruik van beits kan het milieueffect van de producten tijdens hun levenscyclus aanzienlijk verminderen.
- Verpakking na gebruik goed sluiten.
- Zorg ervoor dat u handschoenen en geschikte kleding draagt en de nevel niet inademt bij gebruik door middel van verstuiving.

GARANTIE 8 JAAR

De 8 jaar garantie geldt voor:

- NIEUW of TE RENOVEREN HOUT van gangbare houtsoorten, volgens de voorbereidende en toepassingswijze.
- EXPOSITIE: alleen voor verticale houtoppervlakken. Zuid- en zuidwestelijke blootstelling: toepassing in 3 lagen.
- De garantie is beperkt tot de terugbetaling van het product (op vertoon van de pot en kassabon) en betreft enkel de eigenschappen van de beits.

WAT WIJ OOK LEUK VINDEN AAN DEZE BEITS

Geformuleerd op basis van plantaardige hars, olie en houtvezels, niet afkomstig van petrochemie, noch van biologische landbouw. De formule bevat 25% biogebaseerde koolstof op het koolstof totaal volgens de norm NF EN 16640.